

Technical Sheet

ABL
Betongvinkel

ABL betongvinkler er laget av flatstål i tykkelsen 6-8 mm, og blir varmforsinket etter bearbeiding. De har et rundt hull i den ene fliken og et avlangt hull i den andre.









Features

Materiale

- Stålkvalitet:
  Galvanisert stål S235JR i henhold til EN 10025
- Korrosjonsbeskyttelse:
  Beslagene varmforsinkes etter bearbeiding i henhold til EN ISO1461 med en sinklagstykkelse på typisk 55 µm

Fordeler

- Varmforsinket til utvendig bruk
- Sterkt forbindelsesmiddel mellom tre og betong

Applications

Skjøter

- Betongvinklene er beregnet til bruk i tre-betong skjøter


Bruksområder

- Betongvinklene brukes til
  festing av trekonstruksjoner til betong, porebetong eller murverk
- Betongvinklene er for øvrig et alternativ til vinkelbeslag laget av valsede vinkelprofiler

Technical Sheet

ABL
Betongvinkel

Teknisk data




Dimensjoner


Referanse	beslag dimensjoner										
	annet			produktdimensjoner[mm]				bjelke		flens B	
	NOB nr.	antall per eske	vekt[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	tykkelse[mm]	rund		avlang	
								Ø14[mm]	Ø17.5[mm]	Ø14x38[mm]	Ø17.5x38[mm]
ABL7514G	21593611	50.0	0.3	75	75	50	6	1	-	1	-
ABL10014G	21593629	25.0	0.56	100	75	60	8	1	-	1	-
ABL15014G	21593603	25.0	0.75	150	75	60	8	1	-	1	-
ABL15017G	22998637	25.0	0.75	150	75	60	8	-	1	-	1

Montering

Innfesting

- Betongvinklene settes fast med bolter eller franske treskruer





Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.