Technical Sheet

FIRKU
Skarpkantspiker, blank

Skarpkantspiker er en videreutvikling av den tradisjonelle firkantspikeren. Skarpkantspiker har noe større "omkrets" ettersom den er har en fordypning på hver side. Det gir den litt større anleggsflate mot trevirket, og dermed noe bedre uttrekks kapasitet. FIRKU er blank og beregnet på innendørs bruk og midlertidige innfestinger







Features

Materiale

Stålkvalitet:

- C9D eller C10D

Fordeler

- 25% høyere uttrekkskapasitet sammenlignet med rund spiker uten riller

Applications

Bruksområde:

- Tre til tre

Technical Sheet

FIRKU
Skarpkantspiker, blank

Teknisk data





Dimensjoner

Referanse	Fasteners dimensjoner									
	Item Code	annet				produktdimensjoner[mm]				
		DB nr.	NOB nr.	antall per eske	vekt[kg]	d[mm]	L[mm]	dh[mm]	A_h[mm]	ht[mm]
FIRKU1.8X35*-1000	74694	1950584	53292063	1000	0.001	1.8	35	4.5	15.9	0.6
FIRKU2.0X50	77264	-	-	1500	0.002	2	50	5	19.6	0.7
FIRKU2.2X45-500	74691	1950581	53292082	500	0.002	2.2	45	5.3	22.1	0.7
FIRKU2.2X55	77265	-	-	1250	0.002	2.2	55	5.3	22.1	0.7
FIRKU2.5X55-500	74696	1950586	53292097	500	0.002	2.5	55	6	28.3	0.8
FIRKU2.5X65	77266	-	-	750	0.003	2.5	65	6	28.3	0.8
FIRKU2.8X65-250	74697	1950587	53292101	250	0.003	2.8	65	6.4	32.2	1
FIRKU2.8X75	77267	-	-	500	0.004	2.8	75	6.4	32.2	1
FIRKU3.1X80-250	74698	1950588	53292116	250	0.005	3.1	80	7.3	41.9	1
FIRKU3.4X90-250	74699	1950589	-	250	0.007	3.4	90	7.8	47.8	1
FIRKU3.4X95	77268	-	-	250	0.008	3.4	95	7.8	47.8	1
FIRKU3.7X100-540	75005	-	53292135	540	0.009	3.7	100	9	63.6	1.1
FIRKU4.6X130-160	74701	1950591	53292146	160	0.018	4.6	130	11	95	1.4
FIRKU5.5X160-110	74702	1950592	53292154	110	0.031	5.5	160	13.2	136.8	1.7
FIRKU6.0X180-100	74590	1950575	53292165	100	0.042	6	180	14.5	165.1	1.7
FIRKU7.0X210-60	74567	1950571	53292173	60	0.066	7	210	17	227	1.7
FIRKU7.0X260-60	74569	1950573	53292184	60	0.081	7	260	17	227	1.7

** not covered by CE marking*

Technical Sheet

FIRKU
Skarpkantspiker, blank

Produktkarakteristiske egenskaber

Referanse	spiker karakteristiske parametere			
	karakteristiske parametere			
	Characteristic Yield Moment My,k[Nm]	Characteristic Withdrawal Parameter fax,k,90°[N/mm²]	Characteristic hode Pull-Through Parameter fhead,k[N/mm²]	Characteristic tensile kapasitet - $f_{tens,k}$[kN]
FIRKU1.8X35*-1000	-	-	-	-
FIRKU2.0X50	1289	2.5	8.6	NPD
FIRKU2.2X45-500	2185	2.5	8.6	NPD
FIRKU2.2X55	2185	2.5	8.6	NPD
FIRKU2.5X55-500	2214	2.5	8.6	NPD
FIRKU2.5X65	2214	2.5	8.6	NPD
FIRKU2.8X65-250	4257	2.5	8.6	NPD
FIRKU2.8X75	4257	2.5	8.6	NPD
FIRKU3.1X80-250	4902	2.5	8.6	NPD
FIRKU3.4X90-250	6989	2.5	8.6	NPD
FIRKU3.4X95	6989	2.5	8.6	NPD
FIRKU3.7X100-540	8138	2.5	8.6	NPD
FIRKU4.6X130-160	17195	2.5	8.6	NPD
FIRKU5.5X160-110	24876	2.5	8.6	NPD
FIRKU6.0X180-100	32070	2.5	8.6	NPD
FIRKU7.0X210-60	43697	2.5	8.6	NPD
FIRKU7.0X260-60	43697	2.5	8.6	NPD

Refer to relevant ITTR or ETA for more details
NPD: No performance declared

Simpson Strong-Tie c/o Christiania Spigerverk
Smalvollveien 58, 0667 Oslo
22021300
kundeservice@spigerverket.no

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.

2026-11-10